

ISTONALE®

by **ISOLRESINE**
EDILIZIE



ISTODECO

RASANTE DI FONDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE IN DISPERSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

Rasante monocomponente a base di resine in dispersione acquosa, caricato con inerti a granulometria variabile esente da solventi. Indicato per la rasatura di fondo per superfici verticali nel ciclo ISTOGIORGIONE della linea ISTONALE

UTILIZZI

Viene utilizzato per la rasatura di fondo della rete porta intonaco per rivestimenti verticali a basso spessore necessario per conferire resistenza meccanica al sistema.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto dovrà essere preparato secondo le indicazioni della scheda tecnica di ISTODEGRIP.

MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di diluizione. Aggiungere il colorante con una proporzione del 10% in peso mescolando successivamente servendosi di un miscelatore ad alti giri. Applicare uno strato di "ISTODECO" mediante frattazzo o spatola in acciaio per intonaci con spessore di 1-2 mm onde evitare possibili lesioni di ritiro. L'applicazione deve essere eseguita in doppia mano effettuando una carteggiatura tra le due applicazioni, previa totale asciugatura. (6/8 ore)

STOCCAGGIO

Confezione da 5 kg Confezione da 20 kg
Il prodotto può essere conservato 12 mesi con imballi originali e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore

CONSUMI


1 Kg/m² in doppia applicazione

AVVERTENZE

Verificare la corretta consistenza del supporto considerando eventuali parti friabili o in fase di distacco (intonaci e piastrelle, ecc...)

DATI TECNICI

Temperatura limite d'esercizio: + 5° C + 30° C
Temperatura minima di applicazione: + 5° C
Tempo di lavorabilità: in funzione della temperatura ambiente 30' circa
Essiccazione a 20° C: fuori polvere in 30' - 45';
Asciutto in funzione dello spessore applicato (2mm circa 4 ore)
Indurimento: 8 ore circa
Peso specifico: 1.6 Kg/Lt
Densità: 1.713 g/cc
Viscosità: 177000 cSt
Resa: legata principalmente al tipo di supporto.
Consumo medio: per rasatura in 2 mm di spessore di 1,2/1,3 kg/mq.
Tempo di immagazzinamento: 12 mesi non oltre i 20°C



ISTONALE®

by  **ISOLRESINE**
EDILIZIE

ISTODECO



 www.istonale.it

segui su:  @isolresineedilizie  isolresine  isolresine_edilizie

Isolresine edilizie Contrada Votano Z.I. Capurso (BA) Tel/Fax: 080 4553227